

0,75 l
2,5 l

Wachs-Lasur 600



Wässrige, farblose
Wachsemulsion zur individuellen
Einfärbung mit LEINOS
Pigmentkonzentrat 668.

Ø ca. 90 ml / m²

0,75 l ≈ 9,5 m²
2,5 l ≈ 31 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken und Wandverkleidungen sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Technische Eigenschaften:

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Farbton:

nach Wunsch.

Trockenzeit:

Angetrocknet nach 1 – 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Konservierer Benzisothiazolinon

Verbrauch:

ca. 80 - 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein.

Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung:

Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum und Oberflächentemperatur über 15° C.

Anstrichaufbau

Lasieren:

1. Die Wachs-Lasur je nach gewünschter Deckkraft und Farbintensität mit Leinos Pigmentkonzentrat 668 einfärben. (mindestens 10%, maximal 30%). Die Wachs-Lasur gleichmäßig 1 - 3 mal auftragen.

2. Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einer Polierbürste oder einem fusselfreiem Tuch unter leichtem Druck poliert. Die Lasur kann dabei anfangs etwas abfärben.

3. Um eine strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, muss diese mit LEINOS Produkten zur Oberflächenveredelung weiterbehandelt werden. (z.B. Art.: 240 / 245). Die Wachs-Lasur darf in diesem Fall vorher nicht poliert werden.

4. Vor einer Weiterbehandlung ist darauf zu achten dass die Fläche komplett trocken ist (Holzfeuchte unter 15 %). Genauere Angaben entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes.