



Mineralputz- grundierung 622



Für den Innenbereich.
Rauer Voranstrich für
Putze und Kalkfarben.

Ø ca. 180 - 200 ml / m²

2,5 l ≈ 13 m²
10 l ≈ 52 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Voranstrich für LEINOS Naturputze und Kalkfarben. Für alle mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt sandraue Oberfläche zur nachfolgenden Beschichtung.

Farbtöne:

Naturweiß, matt.

Trockenzeit:

Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte : mind. 24 Stunden. Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kali-Wasserglas, Celluloseether, Kreide, Marmormehl, Acrylatdispersion. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 0 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

1 l reicht für ca. 5 m², je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil .

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Farbspritzer sofort mit viel Wasser entfernen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz trage.

GISCODE: M-DF01

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Leicht sandende aber noch stabile Untergründe einmal satt mit LEINOS Silikatgrund behandeln. Alte, glänzende Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder mit einem Anlauer behandeln. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:

LEINOS Mineralputzgrundierung 622 unverdünnt streichen oder bis max. 10% mit sauberem Wasser verdünnen. Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren.