

Silikatfarbe 690



Dispersions-Silikatfarbe
für den Innenbereich,
waschfest.

Ø 150 ml / m²
2,5 l ≈ 16,5 m²
10 l ≈ 66 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Dispersions-Silikatfarbe für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche.

Technische Eigenschaften:

Silikatfarbe ist waschfest nach DIN 53778 und hochdeckend. Das Produkt reagiert alkalisch und wirkt dadurch desinfizierend und pilz- und schimmelhemmend.

Farbtöne:

Weiß.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Bei normalem Klima staubtrocken nach ca. 3 Stunden und überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Für gute Durchlüftung ist sorgen!

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kaliumwasserglas, mineralische Pigmente, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

1 l reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für 5 - 8 m² pro Anstrich.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : Bei normalem Klima staubtrocken nach ca. 3 Stunden und überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Für gute Durchlüftung ist sorgen!

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde und verdünnter Ansatz sind nicht lagerfähig.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 03

GISCODE: M-SK01

Sicherheitshinweise:

Vorsicht! Produkt ist alkalisch! Augen und Haut vor Spritzern schützen. Spritzer auf Glas, Naturstein, Aluminium, Holz und Lack sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Kinder un erreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Die Silikatfarbe lässt sich nach dem Umrühren mit Pinsel oder Rolle gut streichen. Nach 24 Stunden kann die Silikatfarbe überstrichen oder lasiert werden.

Untergrund und Vorbereitung:

Putzuntergründe, die noch nicht mit einem Anstrich versehen sind, sowie Gipsputz und Rigipswände sollten zunächst mit Silikatgrund vorbehandelt werden. Zur Egalisierung unterschiedlicher Saugfähigkeiten wie z. B. Spachtel- und Ausbesserungsstellen ist eine Vorbehandlung mit Silikatgrund ebenfalls sinnvoll. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Zu beachten ist, dass glatte Untergründe durch diesen Voranstrich etwas körnig werden.