

LEINOS 255

Objektöl

Anwendung: Zur Grundierung und Endbehandlung aller saugfähigen Untergründe, wie Holz, Terracotta, Steinzeugfliesen, neutrale Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten etc., im Innenbereich. Speziell für die Versiegelung von stark strapazierten Holzfußböden und Holztreppen. Das Produkt ist hervorragend als Finish-Öl für alle Arten von geölten Flächen einzusetzen.

Technische Eigenschaften: Belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine geschlossene, sehr strapazierfähige und Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche, die weitestgehend vergilbungsarm ist.

Inhaltsstoffe: Bindemittel auf Basis von Pflanzenölen, Isoparaffine, Mikrowachs, Kieselsäure, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 10°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen vor dem Ölen mit 120er Korn bzw. Gitter. Alt-geölte Flächen zur Renovierung gründlich mit 180er Korn anschleifen.

Verarbeitung: Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Wischmopp dünn und gleichmäßig auftragen, gut ausstreichen, stehen lassen und trocknen. Eine Auspolierung mit einem grünen Pad ist nicht notwendig, kann aber bei Bedarf sofort nach dem Auftrag erfolgen. Hierbei nur kleine Teilflächen von max. 1-2 m² bearbeiten, da das Öl sehr schnell „anzieht“. Nach ca. 6-8 Stunden die Fläche mit 180er Gitter anschleifen, von Staub befreien und einen zweiten Anstrich dünn auftragen, stehen lassen und mind. 24 Stunden trocknen. Bei sehr stark saugenden Flächen ist evtl. ein dritter Auftrag mit Zwischenschliff erforderlich. Vorversuch durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Trocknungsstörungen und Geruchsbelästigung möglich!

Trocknungszeit: Staubtrocken nach ca. 4-6 Std. (20°C / 50-55 % relative Luftfeuchte). Nach 6-8 Std. wird der 2. Anstrich aufgebracht. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Volle Belastbarkeit nach ca. 3-4 Tagen.

Verbrauch: Der erste Auftrag auf unbehandeltem Holz sollte je nach Saugfähigkeit zwischen 50 und 60 g/m² betragen. Der zweite Auftrag wird nur noch dünn mit ca. 15-20 g/m² ausgeführt. Bei Renovierungen von alt geölten Flächen reicht meist ein einfacher Auftrag von ca. 30 g/m².
Ergiebigkeit: 16-22 m²/Liter bei zweimaligem Auftrag.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 500 g/l, EU-Grenzwert: 500 g/l (Kat: i). Giscode: BSL40 / EAK: 08 01 11 / UFI: 5YMJ-VP8M-MU16-RVYM

LEINOS 255

Objektöl

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 12. Oktober 2026