

# LEINOS 310

## Fußboden- und Möbelwachs LF

**Anwendung:** Zur offenporigen Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz aller mechanisch beanspruchten Untergründe innen, vor allem bei Holz, Kork und unglasierten Tonfliesen im Fussbodenbereich, sowie im anspruchsvollen Möbelbau.

**Technische Eigenschaften:** Salbenartige Konsistenz. Hohe Ergiebigkeit. Problemlos zu reparieren durch einfaches Nachbehandeln. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3.

**Farbton:** Gelblich.

**Inhaltsstoffe:** Walnußöl, Safloröl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Naturharzester, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 400 g/l (Kategorie "e" ab 2010).

**Gebindegrößen:** 0,175 kg / 0,35 kg

**Untergrund und Vorbereitung:** Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

**Verarbeitung:** Mit Lappen oder Einscheiben-Auftragmaschine. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. A. Auftrag auf unbehandelten oder saugfähigen Oberflächen: 1. Grundieren mit LEINOS Hartöl 240. Unbeschichtetes Linoleum kann ohne Grundierung direkt gewachst werden. 2. Hauchdünnes Auftragen des Fußbodenwachses 310 mit nicht-flusendem Lappen, bei Großflächen mit einer Einscheiben-Auftragmaschine. Grundsätzlich muss das Wachs sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt werden. 3. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden muss die Oberfläche poliert werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachsauftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche. B. Renovierungsbehandlung bei herkömmlichen Oberflächenversiegelungen: Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Danach Beschichtungsaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit vorheriger Ölbehandlung. C. Beschichtungsaufbau bei renovierungsbedürftigen Flächen: Gewachste Flächen mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 reinigen. Flecken und eingetretenen Schmutz mit LEINOS-Verdünnung 200 entfernen, ggf. herausschleifen. Danach wie unter A, bei saugendem Untergrund weiterarbeiten.

**Trocknungszeit:** Polierbar nach ca. 12 Std., begehbar nach ca. 48 Std., voll belastbar nach ca. 1 Woche. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

**Verbrauch:** Ca. 5-10 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** LEINOS Verdünnung 200.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Original verschlossen mind. 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

**Besondere Hinweise:** Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 400 g/l (Kat: e). EAK: 08 01 12

# LEINOS 310

## Fußboden- und Möbelwachs LF

**Gefahrenhinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026