

# LEINOS 685

## Streich- und Rollputz Fein

**Anwendung:** Innen. Zur einfachen Herstellung fein strukturierter Putzflächen auf mineralischen Untergründen, im Trockenbau. Sehr guter Untergrund für eine nachfolgende Lasurtechnik.

**Technische Eigenschaften:** Leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Deckkraft Klasse 2. Korngröße ca. 0,130 mm

**Farbton:** Naturweiss, matt. Individuell abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Kreide, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Cellulose, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone.

**Gebindegrößen:** 2,5 l / 10 l

**Untergrund und Vorbereitung:** Der Untergrund muss chemisch neutral, trocken, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltstoffe sein. Stark saugende, labile Untergründe und sandende Putze müssen ggf. mit LEINOS Tiefengrund 620 grundiert werden.

**Verarbeitung:** Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Ist nach der Durchtrocknung ein idealer Untergrund für die farbige Gestaltung mit der Lasurtechnik und den dazugehörigen Produkten Lasur-Binder 646, sowie dem Pigment-Konzentrate 668.

**Trocknungszeit:** Ca. 16-24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Woche. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

**Verbrauch:** Ca. 200-300 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** Wasserverdünnbar, Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser unter Beigabe von LEINOS Pflanzenseife 930.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

**Besondere Hinweise:** VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

**Gefahrenhinweise:** Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches



# **LEINOS 685**

## **Streich- und Rollputz Fein**

Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 30. März 2026