

# LEINOS 263

## Holzlasur-Mix für innen

**Anwendung:** Wasserfester, offenporiger Schutz im Innenbereich. Für saugfähige Untergründe aus Holz.

**Technische Eigenschaften:** Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für andauernde, hohe Wasserbelastung. Nicht geeignet für Fußböden.

**Farbton:** Holzlasur-Mix kann in 57 verschiedene Farbtöne eingefärbt werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

**Inhaltsstoffe:** Holzöl, Ricinenöl, Leinöl, Naturharzester, Isoparaffine, Mikrowachs, Zinkoxid, Mineralpigmente, Trockenstoffe.

**Gebindegrößen:** 0,75 l / 2,5 l

**Verarbeitung:** Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Spritzfähigkeit: Unverbindliche Richtwerte: Airless: Düsen 0,20 mm, Spritzwinkel: ca. 30°-40°, Filter ca. 100-180 Maschen, Hochdruck: Düse 0,20 mm, Spritzwinkel 30° Filter 100-180 Maschen, Niederdruck: Düse 0,20 mm

**Trocknungszeit:** Ca. 16-24 Stunden. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

**Verbrauch:** Ca. 60-80 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

**Besondere Hinweise:** Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. VOC-Gehalt: 480 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat: f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 60+

**Gefahrenhinweise:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

# **LEINOS 263**

## **Holzlasur-Mix für innen**

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 30. März 2026